


試 験 分 析 等 成 績 書

第201900255716号
令和2年1月7日

株式会社キタガキ
北垣成英様

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
電子・有機素材研究所 所長 草野 浩 幸



令和元年12月3日付けで依頼のありました試験分析等の結果は、次のとおりです。

供 試 物 件 名	60角2.0mmアルミバタ1M 600mmスパン試験				
数 量	1				
試験分析等 実施担当者	有機・発酵担当 谷岡晃和				
試験分析等の 内容及び方法	強度試験（曲げ試験） 試料寸法：寸法は幅6cm、厚み6cm、長さ150cm 試験方法：中央集中載荷法による曲げ試験を行った。支点間距離は60cm。上側載荷治具の形状はR30、下部支持部は鋼製平板を介し、試験片を支持した 使用試験機：オートグラフ AG-100kNG（島津製作所製） 試験速度：20mm/min 試験結果：最大荷重と最大荷重時のたわみを試験結果とした。なお、試験機クロスヘッドの移動量を試験片中央のたわみとして扱った。				
試験分析等の結果	表 試験結果 <table><tr><td>最大荷重</td><td>10.5 kN</td></tr><tr><td>最大荷重時のたわみ</td><td>8.60 mm</td></tr></table>	最大荷重	10.5 kN	最大荷重時のたわみ	8.60 mm
最大荷重	10.5 kN				
最大荷重時のたわみ	8.60 mm				